

## Silniční asfalty

Parametr	jednotka	zkušební norma	50/70	70/100	160/220
Penetrace	0,1mm	EN 1426	50/70	70/100	160/220
Bod měknutí	°C	EN 1427	46-54	43-51	35-43
Odolnost stárnutí					
změna hmotnosti	%	EN 12607-1	≤ 0,5	≤ 0,8	≤ 1,0
zbylá penetrace	%	EN 1426	≥ 50	≥ 46	≥ 37
zvýšení bobu měknutí	°C	EN 1427	≤ 11	≤ 11	≤ 12
Bod vzplanutí	°C	EN ISO 2592	≥ 230	≥ 230	≥ 220
Rozpustnost	%	EN 12592	≥ 99,0	≥ 99,0	≥ 99,0
Bod lámavosti podle Fraasse	°C	EN 12593	≤ -8	≤ -10	≤ -15

### Použití

Silniční asfalty se používají jako pojivo kameniva v konstrukci vozovek a k výrobě izolačních pásů a nátěrů

### Balení, skladování, doprava

Silniční asfalty se dodávají v automobilových cisternách

Při skladování, dopravě a manipulaci s asfalty musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

UN: 3257

Kemler: 99